

## Satengips®

Ürün Teknik Föyü

03/2024



## Satengips®

İnce uygulanabilir alçı

### Ürün Tanımı

İç mekanlarda el ile uygulanan son kat yüzey düzeltme perdah alçısıdır.

### Depolama

Torbalar orjinal ambalajında, ağzı kapalı olarak ve kuru bir ortamda muhafaza edilmelidir. Düz bir satıhta paletler üzerinde stoklanmalıdır. Kısmen açılmış ve/veya zarar görmüş torbalar kullanılmamalıdır. Direkt güneş ışığından korunmalıdır. Ürünün stoklanma süresi 6 aydır.

### Referans Standart

TS EN 13279 - 1 Tip: C6 İnce uygulanabilir alçı

### Kullanım Alanları

Alçı plaka, çimento veya alçı sıva ile kaplanmış duvarlar, düzgün kara sıva ve brüt beton, kirlili ve boyanmış yüzeyler üzerine tek veya çift kat olarak uygulanır. Boya ve duvar kağıdı gibi yüzey sonlama uygulamalarından önce, düzgün ve pürüzsüz yüzey elde edilmesinde kullanılır.

### Özellikleri

- Son kat uygulamalara hazır pürüzsüz yüzey
- Kolay ve hızlı uygulama imkanı
- Yüksek aderans
- Uzatılmış çalışma süresi
- A1 sınıfı alev almaz yapı malzemesi

### Uygulama

#### Uygulama

- Yüzey temizliği ve gerekiyorsa tamiri yapılmalıdır.
- Temiz bir kaba konulan harç miktarına uygun suya; alçı, su yüzeyinin bir parmak altında kalacak kadar sepelenmelidir. 2-3 dakika bekledikten sonra mekanik bir karıştırıcı ile iyi bir karışım elde edilene kadar düşük devirde karıştırılmalıdır.
- Hamur haline gelen harca tekrar su ve alçı eklenmemelidir.
- Satengips® yüzeye mala ile kalınlığı maks. 1 mm olacak şekilde ince bir tabaka halinde uygulanmalıdır.
- Derz dolgu uygulamalarında Satengips® yerine Fugagips derz dolgu alçısı kullanılmalıdır.

#### Uygulama Aletleri

Spatula, mala vb.

#### Uygulama Sıcaklığı

+5 °C altındaki sıcaklıklarda uygulama yapılması önerilmemektedir. Yeni uygulanan sıva tamamen kuruyana kadar doğrudan güneş, don, yağmur ve rüzgara karşı korunmalıdır.

### Güvenlik İbareleri

- Elledikten sonra elleri bol su ile yıkayın.
- Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.
- Göz ile temas halinde: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Gözünüzde lens varsa ve çıkarması kolaysa çıkarıp durulamaya devam edin.
- Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım / bakım alın.

## Teknik Özellikler

Tanım	Birim	Değer
Renk	-	Beyaz
CaSO <sub>4</sub> oranı	%	> 50
Yangına tepki	-	A1
Basınç dayanımı	N / mm <sup>2</sup>	≥ 2
Eğilmede çekme dayanımı	N / mm <sup>2</sup>	≥ 1
Priz Başlangıç Süresi	dk	> 20
Karışım suyu miktarı (10 kg harç için)	L	8 - 10
Uygulama sıcaklığı	°C	≥ 5
Raf ömrü	ay	6

## Malzeme Sarfiyatı

Ürün	Birim	Sarfiyat
Satengips® (1 mm kalınlık için)	kg/m <sup>2</sup>	0,9

## Paketleme

Tanım	Ağırlık (kg)	Paketleme (torba/palet)	Ürün Kodu
Satengips®	25	60	506420
	3	180	133418

## Sistem Performans Özellikleri

Detaylı bilgi için bakınız;

[Knauf Teknik](#)

[Doküman Merkezi](#)

## Uygulama

Uygulama için Knauf sistem broşürlerinde belirtilen teknik detaylara ve uygulama yöntemlerine uyulması önerilir.

[Yüzey Kalitesi Kataloğu](#)

[Alçı Kataloğu](#)

▶ 444 YAPI - 9274

▶ [www.knauf.com.tr](http://www.knauf.com.tr) / [www.teknik.knauf.com.tr](http://www.teknik.knauf.com.tr)

▶ [teknik@knauf.com](mailto:teknik@knauf.com)

Merkez: Knauf Moment Beştepe Ofis, Beştepe Mah. 32.Cadde No:1/212-218 06560 Beştepe-Yenimahalle / ANKARA Tel: 0312 297 0100 Faks: 0312 266 4506

Knauf A.Ş broşür içerisindeki tüm bilgileri değiştirme hakkına sahiptir. Her hakkı saklıdır, izinsiz çoğaltılamaz, kopyalanamaz.